SOUDAL

Technical Data Sheet

# ACRYRUB SWS



**Propriétés techniques:**

| | |
|---|---|
| Base | Dispersions acryliques |
| Consistance | Pâteux |
| Système de durcissement | Polymérisation physique |
| Pelliculation | Surface séche après env. 20min. |
| Densité | 1,50g/mL |
| Retrait | 18% |
| Resistance aux températures | -20°C à +80°C |
| Déformation maximale | 25% |
| Reprise élastique (ISO 7389) | > 40 % |

**Produit:**
L'Acryrub est un mastic acrylique monocomposant.selon DIN EN ISO11600 F12.5E, à base de dispersions acryliques.
Acryrub SWS fait partie du Soudal Window System.

**Caractéristiques:**
- Très bonne applicabilité
- Réticulation rapide
- Utilisable en intérieur et extérieur
- Peut être peint

**Applications:**
- Joints intérieurs au périmètre des fenêtres avec un mouvement maximal de 25%.
- Joints étanches à l'air entre la menuiserie et la couche à plâtre.
- Joints de raccordement dans le secteur de la construction
- Joints aux appuis de fenêtre, entres le plancher et les plinthe, entre la maçonnerie, etc…

**Conditionnement:**
*Teintes*: blanc, gris, acajou, noir
*Emballage*: cartouche 310mL, poches 600mL

**Durée de stockage:**
12 mois dans son emballage fermé en un endroit sec et frais, à des températures de +5°C à +25°C.
Protéger contre le gel.

**Supports:**
*Nature:* tous les matériaux de construction usuels
*Condition:* propre, sec, dépoussiéré et dégraissé
*Traitement préalable:* appliquer préalablement une couche de mastic acrylique dilué (1 part de Mastic Acryrub sur 2 parts d'eau) sur des supports très poreux.
Il est conseillé de faire un test d'adhérence sur tout support.

**Dimensions des joints:**
*Largeur minimale*: 5mm
*Largeur maximale*: 20mm
*Profondeur minimale*: 5mm
*Recommandation*: largeur = profondeur du joint

**Mode d'emploi:**
*Application:* pistolet manuel ou pneumatique
*Température d'application:* +5°C à +30°C
*Produit de nettoyage:* de l'eau immédiatement après application
*Finition:* lissage à l'eau savonneuse avant pelliculation

**Mesures de sécurité:**
Observer l'hygiène de travail usuelle

**Remarques:**
Protéger le joint de la pluie pendant son séchage.
Ne pas utiliser en contact prolongé avec l'eau.
Si besoin de repeindre, un essai préalable de compatibilité entre la peinture et le mastic est nécessaire.

Cette fiche remplace tous documents précédents. Ces renseignements sont donnés en toute bonne foi et sont le fruit de nos recherches et de notre expérience. Cependant comme les conditions d'utilisation sont hors de notre contrôle, aucune responsabilité ne peut être acceptée de notre part en cas de pertes ou de dommages provenant de l'utilisation de notre produit. Soudal se réserve le droit d'apporter toute modification a ses produits sans avis préalable.

Soudal NV Everdongenlaan 18-20 2300 Turnhout, Belgium
Tel.: +32 (0)14-42.42.31 Fax: +32 (0)14-42.65.14 www.soudal.com